



gleitmo 100S

Montagepasta med MoS2



Produktbeskrivning

gleitmo 100S är en smidig monteringspasta med ett brett användningsområde. Den är baserad på en synergistiskt verkande kombination av fasta smörjämnen med molybdendisulfid. En särskilt utvald mineralolja utgör bärare för de fasta smörjämnen.


Användningsområden

För inkörningsskydd av högt belastade glidlager, glid- och styrskenor, kugghjul och gängade spindlar. För smörjning av skruvförband.


För montagesmörjning vid ipressning av lager, brickor, hjul och bultar.

För smörjning vid upprymning, bockning, stansning, tryckning och prägling.


- **Temperaturområde: -35 / +400°C.**
- **Underlättar montage och demontage.**
- **Skyddar glidytor mot inkörningsskador.**
- **Motverkar stick-slip.**
- **Minskar friktion och slitage.**
- **Tål extremt höga tryck.**
- **Ökar driftsäkerheten.**
- **Har nödsmörjnings-egenskaper.**



Skruvar



Glidlager



Montage

Applicering

Tvätta ytan som skall smörjas och applicera sedan en tunn film med hjälp av en styv pensel eller en luddfri trasa.

Förpackningar

Burk 1kg/5kg, aerosol 400ml

Art no 0721

Postadress	E-post	Web	Telefon	Telefax	Bank	Postgiro
Varlabergsvägen 6 434 39 Kungsbacka	info@gleitmo.se	www.gleitmo.se	0300 333 33	0300 143 00 VAT no SE556192115501	Handelsbanken Bankgiro 442-8959	8 46 35-2

Tekniska Data

	Värde	Enhet	Testmetod
Färg	svart		
Temperaturområde	-35/+400	°C	LLS
Bas	mineralolja	-	-
Fasta smörjämnen	MoS2	-	-
Konsistens	Smidig, lättstruken	-	-
Densitet @ +20°C	1,55	g/ml	DIN 51757
Penetration	300-330	mm/10	DIN 51804-1
Skruvtest (M12/8.8 svärtad)			
Friktionskoefficient, total	$\mu=0,07$	-	Schatz
gänga	$\mu=0,06$	-	
skalle	$\mu=0,07$	-	
Press-Fit-test beräknad med hänsyn tagen till fogpressning P_R	$\mu=0,096$, ingen stick-slip	-	Press-Fit
Tannert-test	mkt låg friktion, ingen stick.slip	-	Tannert
Almen-Wieland, belastbarhet	>18000	N	Almen-Wieland

Riskupplysning

Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning av oljedimma. För närmare information - se separat varuinformationsblad.

Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäkras eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information, förändra innehållet i denna information.

100519/AG

Postadress Varlabergsvägen 6 434 39 Kungsbacka	E-post info@gleitmo.se	Web www.gleitmo.se	Telefon 0300 333 33	Telefax 0300 143 00 VAT no SE556192115501	Bank Handelsbanken Bankgiro 442-8959	Postgiro 8 46 35-2
---	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---	--	------------------------------