

1. Allmän beskrivning

Precisionsolja med låg viskositet, minskar friktion och slitage mellan metallytor.

2. Egenskaper

- Vätska för flera ändamål.
- Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.
- Lossar metalledar som har kärvat ihop på grund av smuts, korrosion eller torkat fett.
- Tränger in snabbt.
- Skyddar metaller och legeringar.
- Smörjer utan att lämna klabbiga rester och förhindrar fingeravtryck på blanka metaller.
- Säker på alla metallytor, utan missfärgning.
- Säker på de flesta plaster, gummimaterial och beläggningar. Testa före användningen på material som är känsliga eller utsatta för påfrestning.
- Praktisk 360 graders (upp och ned) sprayventil för aerosoler.
- Mycket ren drivgas av CO2 vilket ger ett aktivt produktinnehåll på 95 %.

3. Användningsområden

- Myntmekanismer.
- Finmekanik.
- Mekaniska delar.
- Pneumatiska verktyg.
- Materialhanteringsutrustning
- Precisionsinstrument.
- Lantbruksutrustning.
- Ytbehandling.
- Kärvande och korroderade delar.
- Korrosionsskydd för alla järnmaterial.

4. Anvisningar

- Applicera ett tunt och jämnt skikt.
- Använd förlängningsröret för exakt applicering.
- Skaka ordentligt före användning.
- Rör om eller blanda bulkprodukter ordentligt före användningen.
- Vid applicering i doppbad bör man tänka på att röra om då och då, begränsa avdunstningen och rengöra och sätta tillbaka produkten när stabila emulsioner bildas.
- Får bara användas med god ventilation.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- Testa på känsliga material före användningen.
- Använd något av CRC-rengöringsmedlen för att avlägsna rester eller överskott av produkten.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

5. Typiska produktdata (utan drivgas)

	Aerosol	Bulk
Utseende	Vätska.	Vätska.
Färg	Blå-grön.	Blå-grön.
Lukt	Karakteristisk lukt.	Karakteristisk lukt.
Densitet	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).
Flampunkt	78 °C (sluten degel)	78 °C (sluten degel)
Självantändningstemperatur, tändpunkt	> 200 °C	> 200 °C
Viskositet	3.9 mPa.s (@ 20°C).	3.9 mPa.s (@ 20°C).
Dynamic viscosity active product	64 mPa.s (@ 20°C).	64 mPa.s (@ 20°C).
Arbetsstemperatur aktiv produkt:	-50 --> 120 °C	-50 --> 120 °C
NSF registration	139736 H2	Inte tillgänglig.

Anmärkningar

Normalt resultat för korrosionsskydd beror huvudsakligen på ytans tillstånd och inomhusmiljön. Det kan vara mindre än en månad och mer än sex månader. Den första appliceringen bör därför kontrolleras regelbundet med avseende på tecken på korrosion. När skyddstiden för ett specifikt tillstånd har fastställts kan CRC 3-36 appliceras igen med jämna mellanrum för att bevara skyddet.

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC_GREEN-3_36-20180807
Datum 22/08/2018

