

CS Prefill – Spray 2K

2K FILL-IN-system för 2K HS topplack

01/15
2015

:: EGENSKAPER



- Ger samma sprayresultat som en sprutpistol ger
- Hög prestanda
- Lätt att applicera
- Konstant finfördelat tryck under hela appliceringsprocessen
- Finkorninga aerosolpartiklar
- Professionellt målningsresultat

FILL-IN-system

Aerosolförfylld tvåkomponentsprodukt med lösningsmedel och drivgas. Kan dessutom återfyllas med 2K topplack.

:: ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rekommenderad för: Reparationslackering av bildelar och punktreparation

:: PRODUKTDATA

- Enkel och tidsbesparande applicering
- Lång livslängd
- Den härdade ytan har mycket goda kemiska och väderbeständiga egenskaper
- Långvarig glans
- Mycket bra sprayflöde

Råvarubas:	Organiska lösningsmedel
Aktivator:	Alifatiska polyisocyanater
VOC-värde:	< 600 g/l (inclusive drivgas)
Märkning:	Se säkerhetsdatabladet
Täckning:	Beroende på färgnyans och täckförmåga 0.5 – 1 m ² / 400 ml aerosol
Glansvärde:	Ungefär 90 enheter vid 20° vinkel
Hållbarhet:	24 månader

Beskrivningen av hållbarhetstiden refererar till en oanvänd flaska som lagras på lämpligt sätt i en temperatur på 15 till 25 °C och en relativ luftfuktighet under 60%. Håll sprayflaskan torr. Den bör förvaras och transporteras upprätt, skyddad från kemisk och mekanisk påverkan. Säkerhetsföreskrifterna på etiketten och alla rättsliga bestämmelser gällande lagringsplatsen måste följas.

Anmärkning: Endast för yrkesmässig användning

ANVÄNDNING

- Underlag:**
- Grundade ytor, slipade och rengjorda
 - Välbevarad originalfärg och redan målade ytor, slipas och rengörs
- Förarbete:** Slipa ytan och rengör den med CARSYSTEM Silicone Remover
- Fyllning:** Ta bort spraymunstycket och fyll aerosolflaskan med toppfärg genom att använda lämplig fyllningsutrustning. Följ fyllningsutrustningens instruktionsmanual. Byt spraymunstycket direkt efter att du fyllt flaskan.
- Varning:** **Vänta inte för länge med att sätta dit spraymunstycket. Det kan innebära att spraymunstycket kan vara svårt att få dit igen.**
- Fyllnadsmängd:** Prod.nr.680 086: 100 ml
- Lämplig för:** Serie G (Art.-Nr. 680 086):
- Spies Hecker: Permasolid HS Autolack 275
 - Standox: Standocryl VOC Autolack
 - DuPont Refinish / Imron Elite
 - DuPont Refinish / Imron Elite HDC
 - PPG / PPG Delfleet 2K UHS Topcoat
 - PPG / PPG DG Deltron
 - Spies Hecker / Permasolid HS Topcoat Series 670
 - Spies Hecker / Permasolid HS Vario Topcoat Series 675
 - Standox / Standofleet 2K-HS Topcoat
 - Standox / Standofleet 2K-HS Dickschicht- Topcoat Series

AKTIVERA 2K AEROSOLEN



Innan användning, skaka aerosolflaskan kraftigt i 2 min.



Ta bort den röda hatten från locket. Vänd aerosolflaskan 180° and sätt fast den röda hatten i aerosolflaskans botten.



Placera aerosolflaskan på en plan yta – uppochned. Tryck på den röda hatten med handflatan tills den går i botten.



Efter aktivering, skaka än en gång aerosolflaskan kraftigt i 2 min.

Skydd:

Personlig skyddsutrustning krävs, andningsskydd typ A2/P2




Skyddshandskar, t.ex. av latex eller nitril




Vänligen följ tillverkarens tekniska färginformation

Förarbete:


Slipa ytan och rengör den med CARSYSTEM Silicone Remover

Innan du börjar:

Innan du börjar spraya, skaka aerosolflaskan kraftigt i 2 min när kulan inuti kommit lös och då och då under användning. Gör först ett spraytest.

Sprayomgångar:

2 – 3, låt torka ungefär 5 min mellan två sprayomgångar



15 – 20 cm

Torkning:

Den beräknade torktiden refererar till en torr yta på 20 µm vid 20 °C
Torktiden kan variera beroende på färg eller yttjocklek

Dammtorr:	ungefär 40 min
Klibbfri:	12 timmar
Kan poleras efter:	24 timmar

Torktid:

Ungefär 8 timmar vid 20°C

Torktiden beror på omgivningstemperaturen.

Högre temperaturer ger en kortare och lägre temperaturer ger en längre torktid

Avfallshantering:

Tomma aerosolflaskor kan slängas i hushållssoporna



⚠ SÄKERHET

Ovanstående tekniska data och information, speciellt när det gäller rekommendationerna för applicering och användning av våra produkter, är grundade på våra nuvarande kunskaper och erfarenheter när de används under normala förhållanden. I praktiken är materialen, ytorna eller lokala förhållanden så olika att ingen garanti kan lämnas vad gäller arbetsresultat eller ansvar som uppstår på något sätt ur denna information eller ur muntliga konsultationer, utom när vi kan beskyllas för avsikt eller grov vårdslöshet. I sista fallet måste användaren skriftligt, i tid och fullständigt bevisa att han har informerat oss om alla förhållanden som behövs för en riktig bedömning. Tredje parts patenträttigheter måste iakttas. Vidare gäller våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor och senaste datablad, som måste rekvireras.

Anvisningar för hantering och avfallssanering finns i vårt säkerhetsdatablad och i Arbetsgivarnas ansvarsförsäkringsförening för den kemiska industrins specifikationer.

Copyright VOSSCHEMIE