

Cortec VpCI-369

Skyddsfilm för tillfällig beläggning eller som oljetillsats.

Produktbeskrivning

VpCI-369 är vår bästa inhibitor för användning som oljetillsats och/eller tillfällig beläggning. Skyddsfilmen är självreparerande och fuktavvisande, och ger ett överlägset skydd mot aggressiva miljöer. VpCI-369 är också utmärkt när den används som en oljetillsats för malpåse, frakt eller lagring av delar och utrustning. I små procentsatser, VpCI-369 har en minimal effekt på viskositet.

VpCI-369 finns förutspädd med mineralsprit på förhållande 1:1 som VpCI-369 H, vilket rekommenderas för spraykan applikationer.



Egenskaper

- Självreparerande
- Utmärkt smörjförmåga
- Förlänger livslängden på verktyg för metallbearbetning
- Utmärkt utomhusskydd
- Spädbar med olja / Utmärkt oljetillsats
- Uppfyller MIL-PRF-16173E (Grade 2)
- Kommersiell motsvarighet till MIL-PRF-16173E (klass 1 och 2)
- NSN 8030-00-244-1295
- NSN 8030-00-244-1297
- NSN 8030-00-244-1298
- NSN 8030-01-149-1731

Applikationer

- | | |
|---|---------------------------|
| • Vajer | • Stämpelolja tillsats |
| • Elanslutningar/kablar | • Oljetillsats |
| • Skyddsbeläggning | • Cylindrar |
| • Växelskydd/smörjmedel | • Arbetande/rörliga delar |
| • Långsiktig (5+ år) utrustningsuppläggning | |

Produktspecifikation

Utseende: Ljus beige trögflytande vätska

Filmtyp: Oljig

Flampunkt: 233°F (112°C)

Hållbarhet: 24 månader vid 75°F (24°C)

Icke-flyktigt innehåll: 95-99 %

Teoretisk spridningshastighet: 753-1506 ft²/gal vid 1-2 mils (18,8-37,6 m²/l vid 25-50 mikron)

Viskositet: 10 000-45 000 cps

Vikt per gallon: 7,7-8,4 lb/gal (0,92-1,01 kg/l)

Temperaturbeständighet: -108°F till 500°F

(Fullhärdad): (-78°C till 260°C)

Metaller som skyddas

- Silver
- Gjutjärn
- Rostfritt stål
- Koppar
- Magnesium
- Aluminium
- Kolstål

Användning

Förberedelse

Produkten ska blandas noggrant och enhetligt före användning.

Applicering

Produkten kan appliceras med spray, pensel, rulle eller dopp. Vanligt DFT är 1-3 mils (25-75 mikron). Applicera VpCI-369 i ett välventilerat område.

Luftbaserad sprututrustning:

Tillverkare: Graco, Sprutmodell: AA Plus

Luftfri sprututrustning:

Tillverkare: Graco, Sprutmodell: 510

Vätskeslangen ska vara 3/8" I.D. med en längd av 10'. A ¼" piskslang kan användas för att underlätta appliceringen. Bäst resultat uppnås genom att använda en 0,011"-0,015" spets vid 1700 psi (117 bar). Minsta vätskeförstoftning tryck som krävs är 1500 psi (103 bar), vilket ger 2-4 mils (50-100 mikron) WFT/pass.

Rengöring

För rengöring av verktyg och borttagning av produktrest, använd alkaliska rengöringsmedel såsom Cortec VpCI-414 eller mineralsprit

Förpackning

VpCI-369 och VpCI-369 H finns i 5 gallon (19 liter) plasthinkar, 55 gallon (208 liter) metallfat och VpCI-369 finns också i utspädda former. Tillgänglig som CorShield® VpCI-369 i 11 oz. (312 g) aerosol-burkar.

Observera

VpCI-369 kan försvinna om den appliceras i stänkutrymmen, utsätts för kraftiga regn eller liknande förhållanden. Delar skyddade med VpCI-369 bör förvaras skyddade för bästa resultat.

GARANTI OCH REKLAMATION

Cortec® Corporation garanterar att Cortec®-produkter är i felfritt skick när de skickas till kund. Cortec® Corporations skyldigheter begränsas till utbyte av produkt som visar sig vara defekt. För att ersättningsprodukt skall utgå enligt garanti måste kunden reklamera varan till Cortec® Corporation inom sex månader efter leverans. Alla fraktkostnader för ersättningsprodukter betalas av kunden. Cortec® Corporation tar ej ansvar för skada som uppstått till följd av handhavandefel.



ENDAST FÖR INDUSTRIELL ANVÄNDNING
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
HÅLL BEHÅLLARE TÄTT STÅNGD
EJ FÖR INVÄRTES BRUK