

Egenskaper:

- Oljig
- Brun
- Bromsar pågående korrosion
- Extrem krypförmåga

DINITROL ML är en rostskyddsvätska med extremt god penetration. När lösningsmedlet avdunstat lämnar det en brun, mjuk och skyddande film.

Användningsområde:

DINITROL ML är avsedd för behandling i slutna hålrum, såsom dörrar, balkar, utvändiga fogar och skarvar. Produkten bromsar pågående rostangrepp kan den med fördel användas för behandling utav begagnade bilar, lastbilar, bussar och andra fordon.

DINITROLML kan även användas som förbehandling av ytor som senare skall behandlas med slitskyddsprodukt för ett mer beständigt rostskyddsystem.

Applikation:

Skaka eller rör om produkten före användning.

Ytor som ska behandlas ska vara torra, fria från lös rost, smuts, salt, olja etc.

DINITROL ML kan appliceras genom doppning, sprutning eller pensling. Vid sprutning kan såväl högtrycks- som konventionell utrustning användas. Produkten kan appliceras med airless eller airmix sprututrustning.

Lämplig appliceringstemperatur är 15-30°C.

Förorenade ytor och utrustning kan enkelt rengöras med lacknafta.

TEST	VÄRDE	METOD
Färg	Brun	
Typ av film	Mjuk vaxaktig	
Densitet vid 23°C	860 kg/m ³	DAM 4:1
Viskositet vid 23°C, DIN 4	60 s	
Torrhalt	46%	
Flampunkt	40°C	
Aromathalt i lösningsmedel	< 1%	
Rek filmtjocklek våt	30 µm	
Rek filmtjocklek torr	10 µm	
Torktid	1 tim	
Inverkan på billack	Ingen	SS 186011
Avtvättbarhet	Lacknafta	
Saltspraytest	96 h vid 10 µm	DAM 39:1
Penetration	>70 mm	DAM 33:2
Förbrukning/m ²	30 ml	

Hälsa och Säkerhet / Lagring

Produkten är bedömd enligt CLP-förordningen. För märkning och klassning, se aktuellt säkerhetsdatablad.

Förvaring skall ske i slutna behållare i väl ventilerat utrymme.